



HÄRTER FÜR HART- WACHS-ÖL EXPRESS

Verringert die Trocknungszeit für Hartwachs-Öl Express deutlich.



6632 Farblos



Produktbeschreibung:

Farbloser spezieller Polyisocyanat-basierter Härterzusatz für Hartwachs-Öl Express zur Verkürzung der Trocknungszeit.

Anwendungsbereiche:

Osmo Härter für Hartwachs-Öl Express dient als Zusatz zum Hartwachs-Öl Express für eine beschleunigte Trocknung.

Inhaltsstoffe:

Aliphatisches Polyisocyanat, Methoxypropylacetat.
Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,15 g/cm³
Viskosität: 36s (4 mm, DIN 53211)
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 45 °C nach DIN 53213
pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:

1 Jahr und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Reste des fertig gemischten Produktes können nicht gelagert und erneut verwendet werden.

Vorbereitung:

Die notwendigen Vorbereitungen zum Einsatz des Hartwachs-Öls Express werden durch die Verwendung des Härter-Zusatzes nicht beeinflusst. Diese sind uneingeschränkt gültig. Hierzu die Produktinformation des Hartwachs-Öls Express beachten.

Verarbeitung:

Härter für Hartwachs-Öl Express vollständig dem Hartwachs-Öl Express (2,5 l) begeben und verrühren, so dass die beiden Komponenten gut vermischt sind. Die weiteren Verarbeitungshinweise des Hartwachs-Öls Express werden durch die Verwendung des Härter-Zusatzes nicht beeinflusst. Hinweis: Durch den Zusatz des Härter-Zusatzes wird die Topfzeit auf ca. 60 Minuten reduziert. Nie mehr Material anmischen, als in ca. 45 Minuten verarbeitet werden kann. Wird nicht der gesamte Inhalt des Hartwachs-Öl Express Gebindes benötigt, die benötigte Menge mit 6 % Härter-Zusatz in einem extra Gefäß anmischen!

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 2-3 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Durch den Zusatz des Härter-Zusatzes wird die Topfzeit auf ca. 60 Minuten reduziert. Nie mehr Material anmischen, als in ca. 45 Minuten verarbeitet werden kann.



Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Enthält Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise: Von Hitze/offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung:

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 05 01*). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

6632 Farblos

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 12/19



Achtung



Achtung