


HardiePlank® Fassadenbekleidung



Produkt

HardiePlank® Fassadenbekleidungen sind 8 mm starke Paneele aus Faserzement. Dieser besteht aus Portlandzement, Sand, Zellulose, Wasser und ausgewählten Zusatzstoffen.

Anwendung

Fassadenbekleidung von Wohnhäusern und kleinen Geschäftshäusern, einsetzbar bei Fassadenrenovierungen wie beim Neubau. Zur Ergänzung gibt es Zierleisten aus Faserzement, HardieTrim™, oder aus Metall, HardiePlank™ MetalTrim™ für den Abschluss von Außen- und Innenecken, Tür- und Fensterrahmen. HardiePlank® Fassadenbekleidungen können auf einer Holzunterkonstruktion befestigt werden.

Zulassungen

- Keine Zulassung notwendig It. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB) des Deutschen Instituts für Bautechnik, Punkt D 2.2.2.1
- Baustoffklasse nach EN 13501-1: nicht brennbar A2.s1-d0

Eigenschaften

- Faserzementtafeln gemäß DIN EN 12467
 - Klasse 2, Kategorie A
- Einfache Verarbeitbarkeit
 - Zuschnitt mit HardieBlade™ Sägeblatt (passend für die meisten Kabel- oder akkubetriebenen Kreissägen)
- Zierleisten: HardieTrim[™] NT3[™], MetalTrim[™]

© 2019 James Hardie Europe GmbH.

 ${\rm TM}$ und ${\rm \circledR}$ bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited.

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2019. Aktuelle Verarbeitungsanleitungen beachten.

Technische Kundeninformation (freecall):

Tel.: 0800 - 3864001

E-Mail: fermacell@jameshardie.de

www.jameshardie.eu





Materialkennwerte	
Rohdichte	~ 1300 kg/m³
Flächengewicht	11,2 kg/ m²
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,tr} = 0.23 \text{ W/mK}$
Wärmedurchlasswiderstand	$R_{10,tr} = 0.0024 \text{ m}^2\text{K/W}$
Wärmedurchlasswiderstand Biegefestigkeit (nach EN 12467)	R _{10,tr} = 0,0024 m ² K/W Nach Trockenlagerung: > 10 MPa Nach Nasslagerung: > 7 MPa

^{*} zw. 30 % und 90 % rel. LF

Maßtoleranzen bei Ausgleichsfeuchte für Standardplattenformate		
Plattendicke	8 mm	
Plattenformate	3600 mm x 180 mm	
Längentoleranz (nach EN 12467)	± 5 mm	
Breitentoleranz (nach EN 12467)	± 3 mm	
Dickentoleranz (nach EN 12467)	Variante Glatt "Smooth" ± 0,8 mm Variante Holzstruktur "Cedarmill" – 0,8 mm / +1,2 mm	

Oberflächen

Sichtseite mit farbiger Beschichtung (ColourPlus™-Technologie), bei Variante Glatt "Smooth" ist die Oberfläche leicht gewellt, bei Variante Holzstruktur "Cedarmill" ist die Oberfläche mit einer Holzstruktur versehen. Rückseite leicht angerauht, ggf. Farbreste Farbe des Plattenmaterials: hellgrau

Lagerung

Auf Paletten liegend verpackt, Lagerung im Freien aufgrund der Frostbeständigkeit möglich (Folienabdeckung zur Vermeidung von Verschmutzungen empfohlen).

© 2019 James Hardie Europe GmbH.

 TM und $\ensuremath{\mathfrak{B}}$ bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited.

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2019. Aktuelle Verarbeitungsanleitungen beachten.

Technische Kundeninformation (freecall):

Tel.: 0800 - 3864001

 $\textbf{E-Mail:} \ fermacell@jameshardie.de$

www.jameshardie.eu





Verarbeitung

Mit HardieGuillotine™ oder Kreissäge mit HardieBlade™ – Sägeblatt, Ausschnitte mit Stich- oder Lochsäge, die mit Hart- oder BiMetall versehen oder diamantbestückt sind.

Unterkonstruktionsabstand	
Wand	≤ 600 mm

Entsorgung

Abfallschlüssel (EAK) 170101 (Beton)

Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und - anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.



© 2019 James Hardie Europe GmbH.

 TM und $\ensuremath{\mathfrak{B}}$ bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited.

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2019. Aktuelle Verarbeitungsanleitungen beachten.

Technische Kundeninformation (freecall):

Tel.: 0800 - 3864001

E-Mail: fermacell@jameshardie.de

www.jameshardie.eu

